



FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: **IMPERMEABILIZANTE
ZIUR TERRAZAS**

Rev. 4/24

• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Es un impermeabilizante formulado a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa para la protección de superficies verticales (medianeras, fachadas, ...etc.). El producto se caracteriza principalmente por su buena impermeabilidad, con lo que evitaremos las filtraciones de agua que producen la formación de goteras o humedades. Además, tiene una excelente adherencia, resistencia a la intemperie y a la alcalinidad.

Lo encontramos en blanco, gris, rojo, rojo teja y verde.

Puede aplicarse sobre superficies de hormigón, morteros de cemento, fibrocemento, piedra natural, ladrillo, tejas, etc...

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Contenido en sólidos (%)	56.6±5
Peso específico (Kg/l)	1,35±0,05
Viscosidad (Brookfield , 20 rpm, sp-6)	Pendiente
Estabilidad al almacenamiento.(7días a 50° C)	Correcta
Contenido COV (g/l)	5±1
Secado al tacto (min)	60
Repintado (h)	12
Rendimiento (m ² /l)	1 – 2

Estas últimas características dependerán de las condiciones ambientales, de la superficie sobre la que se pretende aplicar (de la rugosidad y de la absorción de esta) e incluso del sistema de aplicación.

• CONSEJOS DE APLICACIÓN:

Empezaremos con una inspección del soporte para en caso de que fuese necesario llevar a cabo una preparación previa. Las superficies deben estar limpias, secas (menos del 3-5% de humedad residual) y saneadas. Para ello, acondicionaremos el sustrato eliminando mecánicamente aquellas partes mal adheridas, rellenaremos las fisuras-grietas y si es necesario lo reforzaremos con nuestro fijador PLASTFIX (como el caso de superficies con pinturas viejas o pulverulentas como pinturas al temple, a la cal, etc...). También nos aseguraremos de eliminar la presencia de eflorescencias, mohos, y cualquier resto de suciedad (polvo, grasa, óxido, etc...).

Una vez acondicionada la base, normalmente se aplicarán varias manos diluyendo un 5-10 %. En el caso de una superficie nueva o simplemente como imprimación. la primera mano la diluiremos a un 15-25 %. Diluiremos siempre con agua no contaminada.

Para paramentos horizontales es necesaria la aplicación de al menos 1.5-2 Kg/m² y paramentos verticales el consumo tendrá que ser de al menos de 1 Kg/m². Remover bien el producto antes de aplicar. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.

Las herramientas sucias y las manchas recientes pueden limpiarse con agua.

No debe aplicarse en condiciones climáticas extremas como son temperaturas muy elevadas (por encima de 35 °C) o muy bajas (por debajo de 5°C), presencia de lluvias, alta humedad(mayor del 80%), mucho viento, etc.

• ALMACENAMIENTO:

Preservar de las heladas y de la exposición directa al sol. No prolongar el almacenaje más de un año.
No diluir el producto que no vaya a ser utilizado en la aplicación para una mejor conservación.

• NOTA:

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación dada la constante evolución técnica ya sea por una optimización del producto como por una mejora en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.